

## Высокогляnceвая быстросохнущая офсетная краска Серия СКЕ

Данная серия представляет собой высоко-гляnceвую и быстросохнущую краску для листового офсета, обладающую выраженной интенсивностью цвета и стойкостью к истиранию. Серия обладает отличными печатными характеристиками и подходит для быстрого перехода на печать оборота.

### Характеристики:

- Усовершенствованная формула обеспечивает высокую стойкость к истиранию
- Высокий глянец и интенсивность цвета
- Быстрая оксидативная сушка на бумажных подложках
- Отличные печатные характеристики на высокоскоростных многокрасочных машинах, а также на машинах с переворотом
- Быстрое закрепление и хороший краскоперенос обеспечивает высокую производительность.
- Тонкий красочный слой обеспечивает снижение расхода краски.
- Быстрый выход на оптимальный баланс «краска-увлажняющий раствор» снижает стоимость отходов печати.
- Краска остается свежей в красочном ящике.
- Скорость печати: от 10000 до 18000 листов в час.
- Рекомендуемая последовательность печати: КСМУ

### Технические характеристики:

Цвет	Липкость (400 об./мин., в течение 1 минуты при 32 °С)	Текучесть (вискозиметр из параллельных пластин; 60 секунд (значение радиуса) / 25 °С)	Время закрепления (мин. при t 25 °С; пробопечатное устройство RH-1 (Япония), мел. бум. 157 г/кв.м)	Время образования пленки (часов при t 25 °С и отн.вл. 65%)
Yellow	9±0,5	30-36	<15	>30
Magenta	9±0,5	30-36	<15	>30
Cyan	9±0,5	30-36	<15	>30
Black	9±0,5	30-36	<15	>30

**Стойкость:**

Цвет	Кроющая способность	Свет	Кислота	Щелочь	Вода	Спирт
Magenta	so	5	+	-	+	+
Yellow	t	3	+	+	+	+
Cyan	so	8	+	+	+	+
Black	o	8	+	+	+	+

**Печатные характеристики:**

Глянec на бумаге	6
Закрепление на бумаге	5
Оксидативная сушка	6
Стойкость к иcтиранию	7*
Скорость послепечатной обработки	6
Пригодность для печати по глянцевому мелованному картону/бумаге	Хорошая
Пригодность для печати по немелованному картону/бумаге	Хорошая
Пригодность для печати по матовому мелованному картону/бумаге	С осторожностью

\*зависит от типа и качества бумаги, а также от ее влажности

**Светостойкость:** 1 (слабая) < --- > 8 (отличная)

**Печатные характеристики:** 1 (слабые) < ---- > 7 (отличные)

**Примечание:**

Все вышеуказанные данные получены производителем в лабораторных условиях и предназначены только для ознакомления пользователей. Данные параметры не могут быть использованы для сравнения с офсетными красками других известных брендов из-за отличий параметров испытательных устройств.

**Производитель**

TIANJIN ANGEL CHEMICALS GROUP CO.,LTD (Китай)

