

## Двухслойная СТсР-S пластина JBC H-series

### Технические характеристики:

Стандартные толщины	0.15мм, 0.25мм, 0.30мм
Цвет	Синий
Спектральная чувствительность	405nm
Разрешение	2~98%@200lpi/10μm FM
Энергия экспонирования	50~60 мДж/см <sup>2</sup>
Рекомендуемый проявитель	Huaguang Liquid, динамический расход (подкачка): 90-100 мл/м <sup>2</sup> , статический расход (подкачка): 80 мл/ч, рабочий раствор: 1:4-1:5, подкрепитель: 1:3.5
Температура проявления	23°C-25°C
Время проявления	25±5 секунд
Тиражестойкость	Обычные краски: более 70 000 оттисков УФ-краски: 40 000 - 50 000 оттисков Фактическая тиражестойкость может отличаться в зависимости от условий печати, типа краски и бумаги.
Условия хранения	Не более 18 месяцев при температуре в пределах 5 ~ 30°C, влажности менее 65%.

### Изготовитель: Beijing Graphic International Trade Co.,Ltd

Вышеописанные данные основываются на наших актуальных знаниях и опыте и не являются гарантией свойств описанного продукта с юридической точки зрения.

