

**Дисперсионный клей без наполнителей
на основе поливинилацетата
FOLCO® LIT PL 1003**

Описание

FOLCO® LIT PL 1003 – дисперсионный клей без наполнителей на основе поливинилацетата с поверхностно-активными субстанциями.



Область применения

FOLCO® LIT PL 1003 используется в различных целях в области переработки бумаги. Отлично подходит, как для бесконтактного нанесения через форсунку, так и для валового нанесения.

Свойства

FOLCO® LIT PL 1003 клей быстрого схватывания, обеспечивает очень высокую скорость переработки имеет очень короткое открытое время и время схватывания, хорошую смачиваемость.

Характеристики

Вязкость (в день розлива) - ок. 2.700 mPa·s (Brookfield RVT, 20 °C, шпindelь № 3, 20 оборотов в минуту.)

pH около 4,5

Плотность около 1,06 г/см³

Мин. температура образования пленки около +4 °C

Рекомендации по применению

Подготовка материала

Детали должны быть чистыми, обеспыленными и обезжиренными.

Нанесение

Через форсунку или валовое нанесение. Такие факторы, как температура, влажность и впитываемость материала, количество наносимого клея и процессы натяжения в материале оказывают различное воздействие на открытое время выдержки, время отверждения и время прессования.

Тепло ускоряет время отверждения и сокращает открытое время выдержки.

Для достижения хороших результатов мы рекомендуем следующие ориентировочные значения:

- температура в помещении, материала и клея – 18-22°C
- относительная влажность воздуха – 60-70%

Количество наносимого клея определяется впитываемостью и структурой поверхности склеиваемых материалов. Температура в помещении и температура материала не должны быть ниже +10 °С.

Изготовитель: Follmann

Вышеописанные данные основываются на наших актуальных знаниях и опыте и не являются гарантией свойств описанного продукта с юридической точки зрения.

