

## Термоклей для торцевой проклейки блоков

### FOLCO® MELT BB 1240 C



**Тип продукта:** Клей-расплав для переплета на основе ЭВА

**Область применения:** Праймер и основной клей-расплав для применения при производстве журналов и книг в мягком переплете на стандартном оборудовании.

**Свойства клея:**

- Хорошая термостабильность клея в плавителе в течение всего производственного цикла
- хорошие свойства плавления

- высокая первичная адгезия
- среднее открытое время
- возможность нанесения клея при низких температурах

**Характеристики:**

- Вязкость ок. 2700 мПа·с (по Брукфильду, 160 °С)
- Точка размягчения ок. 76 °С (DIN EN 1238) (по методу «Кольцо и шар»)

**Применение:** Для получения хороших результатов рекомендуем следующие рабочие параметры:

- Температура помещения/склеиваемых поверхностей 18 - 22 °С
- Температура обработки 130 – 160 °С

При длительных перерывах в работе следует понизить рабочую температуру на наносящем клей станке примерно до 120 °С, чтобы предотвратить температурную нагрузку на клей-расплав.

**Очистка:** При необходимости очистка наносящих клей агрегатов должна производиться механически, деревянным шпателем или другим подобным инструментом.

**Указания по безопасности:** Во время обработки, даже при соблюдении предписанных условий, клей-расплав выделяет пары, которые могут вызвать раздражение органов

дыхания. Необходимо обеспечить соответствующий воздухоотвод, например, при помощи вытяжной вентиляции. К изделию прилагается Паспорт безопасности ЕС, с которым следует ознакомиться до начала применения, хранения или обработки.

**Хранение:** При хранении в заводской упаковке в сухом и прохладном помещении срок годности изделия составляет около 12 месяцев.

**Изготовитель:** FOLLMANN

Вышеописанные данные основываются на наших актуальных знаниях и опыте и не являются гарантией свойств описанного продукта с юридической точки зрения.

ПОСТАВКА РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ТИПОГРАФИЙ

ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РОССИИ 8 800 301 84 64



<b>МОСКВА</b>	<b>ПЕТЕРБУРГ</b>	<b>ТУЛА</b>	<b>ТВЕРЬ</b>	<b>КАЗАНЬ</b>
тел: (495) 221-84-64 moscow@poligraph.club	тел: (812) 740-13-29 spb@poligraph.club	тел: (4872) 25-04-53 tula@poligraph.club	тел: (4822) 788-077 tver@poligraph.club	тел: (843) 528-05-89 kazan@poligraph.club