

Клей-расплав на основе ЭВА **FOLCO® MELT BB 1342**

Область применения

FOLCO® MELT BB 1342 разработан для применения в качестве основного клея для клеевого переплета при производстве каталогов, брошюр и книг карманного формата.

Свойства:

- очень хорошая термостойкость;
- отличная степень склейки отдельных листов;
- хорошо плавится при повторном нагревании;
- высокое качество скрепления.

Технические характеристики

Вязкость (По Брукфильду)	3800 мПа/с при 160°C
Точка размягчения	84°C
Время открытой выдержки	Среднее

Рекомендации по применению:

Для получения хороших результатов рекомендуем следующие ориентировочные значения:

- Температура помещения / материала - 18 - 22°C
- Температура обработки 140 - 170°C

При длительных перерывах в работе следует понизить рабочую температуру на наносящем клей станке примерно до 140 °С, чтобы предотвратить температурную нагрузку на клей-расплав.

Очистка:

При необходимости очистка наносящих клей агрегатов должна производиться механически, деревянным шпателем или другим подобным инструментом.

Указания по безопасности:

Во время обработки – даже при соблюдении предписанных условий – клей-расплав выделяет пары, которые могут вызвать раздражение органов дыхания. Необходимо обеспечить соответствующее удаление паров, например, при помощи вытяжной вентиляции.

Хранение:

При хранении в заводской упаковке в сухом и прохладном помещении срок годности изделия составляет около 12 месяцев.

Изготовитель: Follmann

Вышеописанные данные основываются на наших актуальных знаниях и опыте и не являются гарантией свойств описанного продукта с юридической точки зрения.



МОСКВА
(495) 221-84-64
moscow@poligraph.club

ПЕТЕРБУРГ
(812) 740-13-29
spb@poligraph.club

ТУЛА
(4872) 79-09-16
tula@poligraph.club

ТВЕРЬ
(4822) 788-077
tver@poligraph.club

КАЗАНЬ
(843) 528-05-89
kazan@poligraph.club