

Спрей образующий тефлоновое покрытие

LOCTITE® LB 8192™



Описание

LOCTITE® LB 8192™ образует сухое покрытие при комнатной температуре. Создает идеальную скользящую поверхность для легкого движения на металлических и неметаллических поверхностях, таких как дерево, пластмасса, эластомеры и керамика. Покрытие действует как сухая смазка и предотвращает накопление пыли и грязи. Обеспечивает антикоррозийную защиту, а также может использоваться в качестве средства, улучшающего разъем пресс-формы. Диапазон рабочих температур от -180 °С до +260 °С.

Характеристики

Технология	Смазки
Тип химического соединения	ПТФЭ дисперсия
Внешний вид	Белого цвета
Запах	Растворителя
Способ нанесения	Распыление
Пропеллент	Пропан / бутан
Тип полимеризации	Испарение растворителя
Применение	Смазочное вещество

Международная сертификация NSF

Регистрация в системе NSF категории H2 предусматривает применение продукта в качестве смазки в соединениях, где возможен случайный контакт с пищей.

Примечание: Данное одобрение имеет территориальное ограничение. За дополнительной информацией и разъяснениями обратитесь в региональную техническую службу

Основные показатели

Плотность, ISO 3675 @ 20 °С, г/мл	0,811
Вязкость, DIN CUP 4, сек.	11
Время отверждения до отлипа, мин	1
Время отверждения при 20 °С, мин	5
Пиковая температура, °С	300
Давление при 20 °С, бар	4,8
Интенсивность расхода, г/с	1,2

Продукт не рекомендуется применять в среде чистого кислорода, хлора и других сильных окислителей.

Указания по применению:

1. Тщательно взболтайте перед нанесением. Распылите на обрабатываемой поверхности с расстояния примерно 20 – 30 см.
2. Для достижения наилучших результатов рекомендуется наносить на чистые, сухие поверхности.

Хранение

Продукт относится к разряду ОГНЕОПАСНЫХ и должен храниться в установленном порядке в соответствии с техническими нормативами. Нельзя держать вблизи окислителей и огнеопасных материалов. Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях. Информация о хранении может быть указана на этикетке упаковки

Оптимальные условия хранения при температуре от 8 °С до 21 °С. Хранение при температуре ниже 8 °С или выше 28 °С может отрицательно сказаться на свойствах продукта.

Срок годности: 12 месяцев

Упаковка: аэрозольный баллон 400мл

Изготовитель: Henkel

Вышеописанные данные основываются на наших актуальных знаниях и опыте и не являются гарантией свойств описанного продукта с юридической точки зрения.

ПОСТАВКА РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ТИПОГРАФИЙ

ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РОССИИ **8 800 301 84 64**



МОСКВА	ПЕТЕРБУРГ	ТУЛА	ТВЕРЬ	КАЗАНЬ
тел: (495) 221-84-64 moscow@poligraph.club	тел: (812) 740-13-29 spb@poligraph.club	тел: (4872) 25-04-53 tula@poligraph.club	тел: (4822) 788-077 tver@poligraph.club	тел: (843) 528-05-89 kazan@poligraph.club