

## Однослойная СТсР пластина JBC H-series

### Технические характеристики:

<b>Стандартные толщины</b>	0.15мм, 0.25мм, 0.30мм
<b>Цвет</b>	голубой
<b>Спектральная чувствительность</b>	405nm
<b>Разрешение</b>	2~98%@200lpi
<b>Энергия экспонирования</b>	50~70 мДж/см <sup>2</sup>
<b>Рекомендованный проявитель</b>	Huaguang Liquid, динамический расход (подкачка): 100 мл/м <sup>2</sup> , статический расход (подкачка): 80 мл/ч, рабочий раствор 1:4, пополнение: 1:3.5
<b>Температура проявления</b>	23°C-25°C
<b>Время проявления</b>	25±5 секунд
<b>Тиражестойкость</b>	50 000 - 100 000 оттисков
<b>Условия хранения</b>	Хранить сухом, прохладном, темном месте, при температуре 5-30°C.
<b>Срок хранения</b>	18 месяцев

### Изготовитель: Beijing Graphic International Trade Co.,Ltd

Вышеописанные данные основываются на наших актуальных знаниях и опыте и не являются гарантией свойств описанного продукта с юридической точки зрения.

