

## Полиуретановый клей-расплав для переплета

### FOLCO® REACT IC 1907-14

**Применение:** Подходит для твёрдого, мягкого переплета и КБС. Отличная адгезия к различным бумагам, в том числе к трудно склеиваемым материалам, ПВХ- и ацетатным пленкам. Склеивание ПП- и ПЭ-пленок возможно только после недавней предварительной коронарной обработки с поверхностным натяжением > 40 мН/м.

#### Свойства:

- низкая температура нанесения
- хорошие свойства плавления
- высокая первичная адгезия
- быстрая скорость схватывания

#### Характеристики:

Вязкость ок. 1200-1500 мПа/с (по Брукфильду, 120°C)

#### Рекомендации по работе:

Для получения хороших результатов рекомендуем следующие рабочие параметры

- Температура помещения/ склеиваемых поверхностей 18 – 22 °C
- Рабочая температура 100 – 110 °C
- В зависимости от внешних условий 50 - 80% прочности конечного сцепления может быть достигнуто уже через 12-24 часа.
- Время отверждения 1-2 дня (в зависимости от температуры, влажности, типа бумаги)
- Продукция может подвергаться обработке уже после физического отверждения.

При остановке оборудования на длительный период времени, температуры предварительного плавления и нанесения должны быть снижены до минимума. Чрезмерное воздействие более высокой температуры приводит к увеличению вязкости клея.

#### Очистка:

Оборудование необходимо регулярно чистить специальными очистителями. FOLCO CLEAN 300 – рекомендуется для очищения вала. FOLCO CLEAN 500 – для для очищения плавильного оборудования. Во время использования очистителей соблюдайте правила техники безопасности.

**Указания по безопасности:**

Содержит изоцианаты. Соблюдать указания производителя. Даже при использовании рекомендованных для работ температур, клеи-расплавы могут выделять испарения, раздражающие дыхательную систему. Необходимо гарантировать соответствующий отвод испарений. Появление испарений в значительной степени зависит от температуры обработки.

**Упаковка:**

Картуши картонные – 20 кг  
Бочка – 200 кг

**Хранение:**

Срок хранения в прохладном и сухом месте в неповрежденной таре производителя около 12 месяцев.

**Изготовитель: FOLLMANN**

Вышеописанные данные основываются на наших актуальных знаниях и опыте и не являются гарантией свойств описанного продукта с юридической точки зрения.

