

## Дисперсионный клей Henkel AQUENCE BG 9032 LM



### Область применения

Изготовление самоклеящихся этикеток, почтовых марок и всякого рода материалов с использованием клеев постоянной липкости. Склеивание полиолефиновых пленок с пленками из регенерируемой целлюлозы.

**Технология:** Акриловая эмульсия

**Тип продукта:** Клей с остаточной липкостью. Без пластификатора

**Применение:** Изготовление бумажных пакетов и мешков или упаковочная промышленность

### Свойства клеевой пленки

- безцветная
- прозрачная

### Свойства продукта

AQUENCE BG 9032 LM отличается хорошей когезией, высокой поверхностной липкостью и отличной стойкостью к старению. AQUENCE BG 9032 LM является концентрированным быстросхватывающим дисперсионным клеем, подходит для скоростного оборудования для производства пакетов и обеспечивает высокую технологичность.

### Технические данные

Вязкость, по Брукфильду RVT, 2/20/23, мПа\*с ISO 2555: 2 000-3 400

pH ISO 976: 6 - 8

### Соответствие нормам по упаковке пищевых продуктов

При определенных условиях, AQUENCE BG 9032 LM подходит для изготовления материалов для упаковки продуктов питания согласно применяемым рекомендациям Управления по контролю за продуктами и лекарствами США, ЕС и/или федерального института оценки рисков (Германия).

Детали, касающиеся контакта с пищевыми продуктами, предоставляются по запросу. Ответственность за соответствие определенным условиям лежит на предприятии-изготовителе, а не на поставщике клеевых материалов.

**Применение:**

Способ нанесения:

- ракель
- форсунка
- щелевое сопло
- валок - после разбавления

Рекомендованная рабочая температура: 18 - 25 °С.

Благодаря высокому содержанию сухого остатка и быстрому высыханию, возможно использование на высокопроизводительных машинах.

**Расход:**

Рекомендуемый расход составляет 30 г/м<sup>2</sup>, мокрого вещества. При обработке сильно впитывающих поверхностей следует увеличить расход продукта.

**Разбавление:**

AQUENCE BG 9032 LM при необходимости может быть разбавлен холодной водой.

**Очистка:**

Неотвержденные излишки клея легко удаляются водой. ПАВ ускоряют процесс очистки.

**Информация по применению**

Рекомендуется проводить предварительные тесты на различных материалах.

**ХРАНЕНИЕ**

Беречь от замерзания. Плотно закрывать контейнер после использования.

**Срок хранения:**

Срок хранения (в невскрытой упаковке), мес. 6


Чувствительность к замерзанию: Да

Рекомендуемая температура хранения, °С 5 –35

**Изготовитель: Henkel**

Вышеописанные данные основываются на наших актуальных знаниях и опыте и не являются гарантией свойств описанного продукта с юридической точки зрения.

ПОСТАВКА РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ТИПОГРАФИЙ  
ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РОССИИ **8 800 301 84 64**



<b>МОСКВА</b>	<b>ПЕТЕРБУРГ</b>	<b>ТУЛА</b>	<b>ТВЕРЬ</b>	<b>КАЗАНЬ</b>
тел: (495) 221-84-64 moscow@poligraph.club	тел: (812) 740-13-29 spb@poligraph.club	тел: (4872) 25-04-53 tula@poligraph.club	тел: (4822) 788-077 tver@poligraph.club	тел: (843) 528-05-89 kazan@poligraph.club