

## Клей на глютиновой основе Henkel

### AQUENCE GA 1330 GEL

Клей подходит для приклейки каптала, оклейки корешка и обратной приклейки корешка (приклейка каптало-бумажной ленты)



#### Свойства

- Хорошая адгезия к водным дисперсиям
- Хорошее смачивание субстратов
- Высокая вязкость
- Создает эластичную пленку, не стягивает покрывные материалы
- Благодаря своему цвету он очень хорошо смотрится на бумаге

#### Технические данные

Содержание сухого остатка, %: 58,3

Вязкость, мПа·с Нааке VT 181, 45,2 об.в мин., 60 °C : 7 200–8 800

Рефрактометрическое значение, %: ~61

Гелеобразование (<sup>2</sup>): мгновенно, очень прочное

Точка гелеобразования (<sup>3</sup>), °C: ~37,7

Открытое время: среднее

Рабочая температура, °C: 60-65

<sup>2</sup> Эти значения получены при 22°C и 40% относительной влажности и могут меняться в зависимости от климатических условий и изменения концентрации продукта.

<sup>3</sup> Гелеобразование или отверждение определяется как температура, при которой глютиновый клей (затвердевает) при заданных условиях.

#### РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ

##### Подготовка

AQUENCE GA 1330 GEL разогревается в нагреваемом баке с мешалкой при 60–65 °C.

Избегайте перегрева продукта выше 70°C.

##### Разбавление

Может быть разбавлен в зависимости от состава переплетного материала.

Количество воды (%)	Рефрактометрическое значение (%)
0	61.0
3	59.2
6	57.3
9	55.5
12	53.7
15	51.9
18	50.0

### Время жизни

Растворенный клей должен быть израсходован в течение 24 часов.

### Применение

Расход клея зависит от типа оборудования и типа склеиваемых материалов.

### Очистка:

AQUENCE GA 6642 GEL остатки клея могут быть легко удалены с помощью теплой воды. Для засохших остатков клея время очистки необходимо увеличить.

### ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом прохладном месте. Срок хранения указан для оригинальной невскрытой упаковки.

Срок хранения:

Срок хранения (в оригинальной упаковке), мес. 6

Чувствительность к замерзанию Нет

Рекомендуемая температура хранения, °C 10-25

### Изготовитель: Henkel

Вышеописанные данные основываются на наших актуальных знаниях и опыте и не являются гарантией свойств описанного продукта с юридической точки зрения.

ПОСТАВКА РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ТИПОГРАФИЙ

ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РОССИИ 8 800 301 84 64



МОСКВА	ПЕТЕРБУРГ	ТУЛА	ТВЕРЬ	КАЗАНЬ
тел: (495) 221-84-64 moscow@poligraph.club	тел: (812) 740-13-29 spb@poligraph.club	тел: (4872) 25-04-53 tula@poligraph.club	тел: (4822) 788-077 tver@poligraph.club	тел: (843) 528-05-89 kazan@poligraph.club