



## Глянцевая ночная офсетная краска TGS type

### Применение:

TGS - это одна из самых продаваемых серий офсетной краски для листовой печати. Являясь одной из высококачественных универсальных серий, она отлично подходит для высококачественной коммерческой печати и печати упаковки. Серия TGS показывает прекрасные результаты печати практически на всех видах бумаги и картона. Краска основана на модифицированном соевом и минеральном масле, что соответствует требованиям к высокой скорости печати (+ 16000 листов в час).

### Характеристики:

- Универсальное применение, подходит для мелованных и немелованных бумаг;
- Глянец, стойкость к истиранию и низкое содержание летучих органических соединений;
- Быстрое закрепление, отличная передача растровой точки;
- Отличная стабильность при высокой скорости печати;
- Быстрый выход на баланс краска-вода, который снижает отходы при приладке;
- Подходит практически для всех печатных машин с традиционной и спиртосодержащей системой увлажнения;
- Минимальный растр: интенсивное воспроизведение плашек и тонких линий и полутонов;
- Не сохнет в красочном ящике;
- Поддерживает скоростную печать;
- Рекомендуемая последовательность печати: KCMY.

### Технические данные:

Цвет	Липкость	DM	SR	Время закрепления (мин)	Образование пленки на красочных валах (час\25°C)
Magenta	9±0.5	36±1	18±1	< 10	72 ч +
Yellow	9±0.5	36±1	18±1	< 10	72 ч +
Cyan	9±0.5	36±1	18±1	< 10	72 ч +
Black	9±0.5	36±1	18±1	< 10	72 ч +

Липкость: 400 R.P.M., 1 Minute, при 32°C.

Текучесть / Fluidity(SR): Parallel plate viscometer—60's(radius value)/25°C

Вискозиметр с параллельными пластинами – 60'с (радиус)/ 25°C

Время образования пленки / Skinning time: при 25°C, Влажность :65%

**Свойства:**

	Непрозрачность	Свет	Кислота	Щелочь	Вода	Спирт
Magenta	so	3	-	-	+	-
Yellow	T	3	+	+	+	+
Сяан	so	8	+	+	-	+
Black	o	8	+	+	+	-
Печатные свойства:						
Глянец на бумаге	5					
Закрепление на бумаге	4					
Оксидативное высыхание	5					
Стойкость к истиранию	4 (в зависимости от качества бумаги, ее типа и влажности)					
Быстрая последующая обработка:	5					
Совместимость с глянец. мелованной бумагой/картоном: Хорошая						
Совместимость с немелованной бумагой/картоном: Хорошая						
Совместимость с матовой мелованной бумагой/картоном: с осторожностью						
<b>Примечание:</b>						
Стойкость к свету: 1 неделя → 8 отличные						
Печатные характеристики: 1 неделя → 7 отличные						
Хорошая стойкость: +						
Плохая или частичная стойкость: -						
Непрозрачность: o = непрозрачный/so= частично прозрачный / t = прозрачный						

**Производитель**

TIANJIN ANGEL CHEMICALS GROUP CO.,LTD (Китай)

**Примечание:**

Все вышеприведенные данные были получены в ходе лабораторного тестирования и являются лишь общей информацией, которые нельзя использовать для сравнения с параметрами красок от других производителей, поскольку тестирование их красок производилось в других лабораторных условиях.



МОСКВА  
(495) 221-84-64  
moscow@poligraph.club

ПЕТЕРБУРГ  
(812) 740-13-29  
spb@poligraph.club

ТУЛА  
(4872) 79-09-16  
tula@poligraph.club

ТВЕРЬ  
(4822) 788-077  
tver@poligraph.club

КАЗАНЬ  
(843) 528-05-89  
kazan@poligraph.club