

Пленка для горячего ламинирования с эффектом мягкого прикосновения (SOFT-TOUCH, защита от пятен)

DL SoFT TOUcH® SMUDGE RESISTANT ORIGINAL



Пленка нового поколения **DL SoFT TOUcH® SMUDGE RESISTANT** за счет инновационной формулы защищает оттиски от пятен и следов отпечатков пальцев.

ОСОБЕННОСТИ:

- Непревзойденная устойчивость к загрязнениям.
- Поверхность пленки специально разработана для горячего тиснения фольгой, конгрева, УФ-лакирования, цифровой УФ-печати с эффектом 3D, нанесения клея.
- Отличная адгезия к любым видам печатной продукции.
- Особенно хорошо подходит для черных или темных фонов, на которых чаще всего остаются пятна и следы отпечатков пальцев.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Картонные проспекты категории «люкс»;
- Твердые и мягкие обложки для книг;
- Упаковка для косметических средств и украшений;
- Упаковка для электроники;
- Жесткие коробки;
- Премиум-печать.

| | | | | |
|------------------------------------|--|--|----------------------|-----------------------|
| Свойства | DL SoFT TOUCH® SMUDGE RESISTANT пленка для холодной ламинации | DL SoFT TOUCH® SMUDGE RESISTANT термальная | Единицы измерения | Тестовые испытания |
| | 17A141 | 30A241 | | |
| Толщина | 17 | 30 | мкм | - |
| Плотность | 67,6 | 36,8 | М ² /kg | Внутренний метод |
| | 47 507 | 25 897 | ln ² /Lb | |
| Блеск | 7,5 | 6 | % | ASTM D 2457 45° |
| Поверхностное натяжение | ≥45 | ≥45 | Дина/м | ASTM D 2578 |
| С.О.Ф. | 0,70 | 0,70 | - | ASTM D 1894 |
| Температура применения | - | 105-120 | °C | Внутренний метод |
| | - | 220-250 | °F | |
| Давление ламинирования | - | ≥7,5 | N/25,4мм | Внутренний метод |
| | - | ≥1,68 | Lb/Inch | |

Производитель: Derprosa Film S.L. (Испания).

Вышеописанные данные основываются на наших актуальных знаниях и опыте и не являются гарантией свойств описанного продукта с юридической точки зрения.

ПОСТАВКА РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ТИПОГРАФИЙ

ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РОССИИ **8 800 301 84 64**



| | | | | |
|---|--|---|--|--|
| МОСКВА | ПЕТЕРБУРГ | ТУЛА | ТВЕРЬ | КАЗАНЬ |
| тел: (495) 221-84-64 moscow@poligraph.club | тел: (812) 740-13-29 spb@poligraph.club | тел: (4872) 25-04-53 tula@poligraph.club | тел: (4822) 788-077 tver@poligraph.club | тел: (843) 528-05-89 kazan@poligraph.club |